

обозначение марки	плотность, г/см <sup>3</sup>	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм			
				ТУ 2573-076-00149386-2011				сквозное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение	диагональное плетение
				рН	t°, C	Р,МПа	S скольжения, м/с				
ХБС хлопчатобумажная, сухая	не менее 0.4	арматура	воздух, инертные газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтяное темное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей	5-10	150	16	2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, (13), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, (25), 26, 28	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, (13), 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, (25), 26, 28	16, 18, (19), 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
		2.5				15					