

\* Приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 ГК РФ. Подробнее Вас проконсультируют сотрудники отдела продаж.

обозначение марки	плотность, г/см³	узел	рабочая среда	условия применения				размер сечения. мм					
				pH	t°, C	РМПа	S скольжения, м/с	ГОСТ 5152-84			ТУ 2572-041-00149386-2002		
								сквозное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение	сквозное плетение	с однослойным оплетением сердечника	многослойное плетение
АП-31 асбестовая , пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная	не менее 1.0	арматура	нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар	3-14	от -70 до +300	4.5	2	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28	5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28	16, 18, (19), 20, 22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50	9, 15, 24, 26	9, 15, 24, 26	24, 26, 36, 40, 55, 60
			нефтепродукты			2							
		насосы центробежные	нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты	250	2	15	2						
насосы поршневые													